

Arame Crapal



CRAPAL EVOLUTION

Um arame económico e Resistente! Alongamento Reduzido e Economia por Metro Linear!

- O dobro da esperança de vida que um arame com tripla galvanização EN 10244-2
- Superfície lisa duradoura - Excelente aderência e concentricidade do revestimento CrapalOptimum[®] Zn + Al
- Gramagem média - 150gr/m²

Acondicionamento

- Bobinas de 25 kg entregues em pacotes de 500 kg
- Diâmetro interno de 600 milímetros

Diâm.	Resistência (kg/mm ²)	Carga de Ruptura (kg)	Alongamento (%)
GALVANIZADO			
2.70	40/50	255	20
3.00	40/51	315	20
3.50	40/52	450	20

Diâm.	Resistência (kg/mm ²)	Carga de Ruptura (kg)	Alongamento (%)
CRAPAL EVOLUTION			
2.00	75/95	295	8
2.20	75/95	355	8
2.50	75/95	450	8